

COLECCIÓN
FULL COLOR
140 cm ANCHO



Nombre	Composición	Peso	Martindale UNE-EN ISO 12947-2	Pilling UNE-EN ISO 12945-2	Costuras UNE-EN ISO 13936-2		Estabilidad dimensional al lavado (30°C)		Aplicaciones	Instrucciones de lavado
					Urd. Warp Chaine	Trama Weft Trame	Urd. Warp Chaine	Trama Weft Trame		
MAURITANIA	71% PES - 28% CO - 1% PA	575 g/m ²	50.000	4-5	< 4 mm	< 4 mm	≤ 4%	≤ 4%		
GABON	71% PES - 28% CO - 1% PA	600 g/m ²	50.000	4-5	< 5 mm	< 4 mm	≤ 4%	≤ 4%		
PORTEE	64% PES - 36% PAC - 11% CO	510 g/m ²	30.000	4 E	< 4 mm	< 4 mm	≤ 3%	≤ 3%		
MANOTICK	49% PES - 35% PAC - 16% CO	400 g/m ²	25.000	4-5	< 4 mm	< 5 mm	≤ 3%	≤ 2,5%		
PAIMYRA	46% PES - 44% PAC - 10% CO	425 g/m ²	30.000	4-5	< 4 mm	< 5 mm	≤ 3%	≤ 2,5%		
LUCENA	84% PES - 16% CO	420 g/m ²	40.000	4-5	< 4 mm	< 5 mm	≤ 3%	≤ 3,5%		
MAGALLANES	42% PES - 36% CO - 21% PAC - 1% PA	515 g/m ²	40.000	4-5	< 3 mm	< 3 mm	≤ 3%	≤ 3,5%		
COMORAS	77% PES - 22% CO - 1% PA	570 g/m ²	50.000	4-5	< 4 mm	< 4 mm	≤ 4%	≤ 4%		
LEGEND	52% PES - 48% PAC	440 g/m ²	50.000	4-5	< 4 mm	< 5 mm	≤ 1%	≤ 2%		
NAOS	50% PES - 41% PAC - 9% CO	380 g/m ²	> 30.000	4-5	< 4 mm	< 4 mm	≤ 2%	≤ 2,5%		
NIGER	73% PES - 26% CO - 1% PA	500 g/m ²	50.000	4-5	< 5 mm	< 4 mm	≤ 3,5%	≤ 2,5%		
MATUJILE	73% PES - 26% CO - 1% PA	480 g/m ²	> 30.000	4-5	< 5 mm	< 4 mm	≤ 3,5%	≤ 2%		
ENIF	47% PES - 26% CO - 22% VIS - 5% PA	340 g/m ²	50.000	4	< 5 mm	< 5 mm	≤ 3%	≤ 5%		
KUMA	90% PES - 8% CO - 2% O.F.	390 g/m ²	> 30.000	4-5	< 4 mm	< 5 mm	≤ 2%	≤ 4%		
CASSEL	51% PES - 39% PAC - 10% CO	335 g/m ²	> 30.000	4-5	< 3 mm	< 3 mm	≤ 2%	≤ 1,5%		
MILTON	70% PES - 30% CO	280 g/m ²	30.000	4	< 6 mm	< 4 mm	≤ 3,5%	≤ 2,5%		
KANSAS	100% PES	310 g/m ²	> 25.000	4	< 4 mm	< 4 mm	≤ 1%	≤ 1%		
BAROJA	100% PES	410 g/m ²	> 50.000	4 E	< 3 mm	< 3 mm	≤ 1,5%	≤ 1,5%		
INCI	78% PVC - 20% PES - 2% PU	500 g/m ²	50.000	-	-	-	-	-		
GRANADA	78% PVC - 20% PES - 2% PU	500 g/m ²	30.000	-	-	-	-	-		
SATEN	75% PVC - 22% PES - 3% PU	550 g/m ²	60.000	-	-	-	-	-		

Origen: España.

Fecha de lanzamiento: Abril 2019

Tipo de tejido: variado.

Esta tela tiene protección antifluidos.

Pueden existir cambios de color o tono de los rollos con respecto a este muestrario.

Para mayor resistencia y durabilidad del tapizado, recomendamos filetear los cortes de tela o en su defecto dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confeccionar, especialmente en los cortes que se realicen por la trama de la tela

Recomendamos en el proceso de tapizado y donde haya contacto con la tela, usar pegantes incoloros unicamente; especialmente en los colores beige y blancos

Los tejidos aterciopelados que ofrecen viso, dada su composición y pelo largo, pueden generar aplastamiento temprano en el momento del almacenaje o uso, para corregir este efecto se recomienda usar plancha de vapor en la zona afectada, recuperando la consistencia del tejido.

Citextil ofrece garantía de 1 año a todas sus colecciones textiles, a partir de, que cubre tanto las propiedades del tejido como de conservación. La garantía no cubre tratamientos inadecuados, falta de mantenimiento o prescindir de las recomendaciones de uso. Puede ver de forma completa las condiciones de garantía en www.citextil.com

Verificar existencias previamente ingresando a www.citextil.com o llamando en Bogotá al Te.: 7 44 30 41 o al Cel.: 310 764 44 75 / 311 2764 1 29. Para pedidos confirmados puede enviarlos al correo pedidos@citextil.com y/o pedidos2@citextil.com



ANEXO XVII REACH