






REFERENCIA	COMPOSICIÓN	ANCHO	ROLLO	PESO (GR X M2)	SOLIDEZ A LA LUZ	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	TEST DE PILLING
BAROJA	100 % POLIÉSTER	1.40 MTS	30-40 MTS	410	5/8	30.000	4/5
COMORAS	77 % POLIÉSTER -22 % ALGODÓN - 1% ACRILÍCO			570		50.000	
ENIF	47 % POLIÉSTER -26 % ALGODÓN 22% VISCOSA - 5 % POLIAMIDA			340		50.000	
GABON	71 % POLIÉSTER -28 % ALGODÓN - 1 % POLIAMIDA			600		50.000	
KANSAS	100% POLIÉSTER			310		25.000	
KUMA	90 % POLIÉSTER - 8% ALGODÓN - 2% O.F			390		30.000	
LUCENA	84% POLIÉSTER - 16% ALGODÓN			420		40.000	
MAGALLANES	42 % POLIÉSTER -36 % ALGODÓN 21% ACRILÍCO- 1 % POLIAMIDA			515		40.000	
MAURITANIA	71% POLIÉSTER -28 % ALGODÓN - 1 % POLIAMIDA			575		50.000	
MAYOTTE	73% POLIÉSTER -26 % ALGODÓN - 1 % POLIAMIDA			480		50.000	
NAOS	50% POLIÉSTER - 41% ACRILÍCO - 9% ALGODÓN			380		30.000	
NIGER	73% POLIÉSTER - 26% ALGODÓN - 1% POLIAMIDA			500		50.000	
SATEN	75% PVC - 22% POLIÉSTER - 3% POLIURETANO			550		60.000	N/A
SATEN GRANADA	78% PVC - 20% POLIÉSTER - 2% POLIURETANO			500		30.000	

SENTIDO DE LA TELA		INSTRUCCIONES DE LAVADO:	BAROJA MAURITANIA - GABON -LUCENA MAGALLANES - COMORAS - NAOS NIGER - MAYYOTE - ENIF KUMA - KANSAS SATEN - SATEN GRANADA	   
COMORAS KUMA BAROJA SATEN ENIF MAURITANIA GRANADA NAOS KANSAS 	MAGALLANES MAYOTTE NIGER  LUCENA - GABON 			
USO:				

ESCANEE NUESTRO CÓDIGO QR



Origen: España

Fecha de lanzamiento: Relanzamiento Noviembre 2024

Tipo de Producto: Variado

Pueden existir ligeros cambios de tono de los rollos con respecto a este muestrario.

Para una tapicería óptima y de calidad, es necesario filetear los cortes de la tela o en su defecto dejar una pestaña de mínimo 2 cm en el momento de confeccionar, especialmente en los cortes que se realicen por la trama de la misma.

Recomendamos en el proceso de tapizado y donde haya contacto con la tela, usar pegantes incoloros únicamente; especialmente en los colores beige y blancos.

El viso es una de las propiedades más relevantes de los tejidos de terciopelo o aterciopelados, este efecto es normal y así mismo generan marcas que son inherentes por su estructura de tejido de punto. Estas marcas y visos pueden modificarse cepillando la tela con un cepillo suave o un planchado a vapor; elementos que ayudan a recuperar la consistencia y apariencia del tejido.
Dada la composición de estos tejidos, se puede generar aplastamiento temprano en el momento del almacenaje o uso, para corregir este efecto se recomienda usar plancha de vapor en la zona afectada, recuperando la consistencia del tejido.

CI Textil ofrece garantía de 1 año a todas sus colecciones textiles, cubre tanto las propiedades del tejido como de conservación.

La garantía no cubre:
Tratamientos inadecuados, falta de mantenimiento o prescindir de las recomendaciones de uso.
Al momento de escoger la tela asegúrese de que sea la adecuada para su proyecto; debido al tamaño de nuestros catálogos no siempre se aprecia el diseño completo o efectos propios de la tela; estas variaciones no constituyen una garantía por parte de **CI Textil**. Puede ver de forma completa las condiciones de garantía en www.citextil.com/clientes/documentos/internos/Formulario_y_Politica_de_Garantias.

Verificar existencias previamente ingresando a www.citextil.com o llamando en Bogotá al Tel.: (57) 6017443041 o al Cel.: 3203427721- 3112764129. Para pedidos confirmados puede enviarlos al correo pedidos@citextil.com y/o pedidos2@citextil.com.

TELA CON PROTECCIÓN ANTIFLUIDOS

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 981736 AITEX